

ACRILPOX

PROTEZIONE RAVVIVANTE PER CALCESTRUZZI STAMPATI, LAVATI, PER GRANITI, MARMI E PIETRE NATURALI

DESCRIZIONE

ACRILPOX è una miscela molto fluida di resine acriliche ad alte prestazioni, veicolate in solvente. Penetrando all'interno delle porosità del supporto trattato, **ACRILPOX** conferisce maggiori resistenze chimico/meccaniche e un aspetto ravvivato. Dopo l'evaporazione dei solventi, il supporto risulta meno poroso, maggiormente resistente agli attacchi dello sporco e più facilmente lavabile.

ACRILPOX è classificata secondo la **UNI 8681** come pittura per impregnazione superficiale, in soluzione, monocomponente, satinata, acrilica nella categoria B4.A.O.A.2.FA.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

| |
|---|
| Pannelli di tamponamento in calcestruzzo levigato o ghiaia a vista. |
| Trattamento di pietre naturali. |
| Trattamento pavimenti stampati. |

INFORMAZIONI TECNICHE

| Caratteristiche | Metodo | Dati principali a 20°C e 60 % di umidità relativa |
|-------------------------|---------------------|---|
| Aspetto / finitura | MPL 030 (UNI 9389) | Liquido trasparente / Satinata |
| Massa volumica | MPL 007 (UNI 8910) | 0,950 kg/lt |
| Viscosità cinematica | | 0,97 Cst (0,97 mm ² /sec) |
| Lavabilità | MPL 026 (UNI 10560) | > 5000 colpi di spazzola |
| Contenuto solidi | MPL 027 (UNI 8906) | 35 % in volume |
| Secco al tatto | MPL 033 | 1 h |
| Punto di infiammabilità | MPL 046 (UNI 8909) | > 45° C |

METODO D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

La superficie deve essere pulita, sana, priva di oli, vernici o grassi e soprattutto **PERFETTAMENTE ASCIUTTA**.

Prodotto pronto all'uso, si applica in una o due mani usando un rullo a seconda della rugosità e della porosità del supporto trattato.

E' consigliata una seconda mano per ottenere la saturazione del supporto.

CONSUMI

Varia considerevolmente a seconda del supporto trattato: indicativamente da 3 a 6 mq per litro di **ACRILPOX**

PRECAUZIONI

Prodotto infiammabile:

- conservare lontano da ogni sorgente di calore

- non fumare durante l'applicazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Taniche da 1 - 5 - 10 - 20 litri.

I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso.

Revisione 4.5 del 10-14



EDICHEM
MATERIALI EDILI SPECIALI

EDICHEM S.r.l. Sede legale: Via Roma, 274 - 09020 Ussana (CA)

Uffici commerciali, deposito, invio corrispondenza: Via delle Miniere, 3 - 09030 Elmas (CA)

Tel/fax: 070 242110 - email: info@edichem.it edichem@pec.it - web: www.edichem.it

Partita iva/codice fiscale: 01973770926 - C.C.I.A.A. n° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295